

## Hesse Rustikalbeize NCL 15-(Farbton) zum Spritzen und Vertreiben

### >Produktbeschreibung

CL Beizen sind lösemittelbasierende Beizen, mit denen man durch den Einsatz von feinteiligen Pigmenten und Farbstoffen elegante Beizbilder auf den verschiedensten Hölzern erreichen kann. Vorteil von lösemittelbasierenden Beizen ist die schnelle Verarbeitung sowie ein geringes Aufräuen des Holzes. Speziell eingestellt auf Mahagoni.

### >Einsatzgebiete

In Industrie und Handwerk für Möbel, Treppen, Türen zum Beizen mit anschließender Überlackierung. Verarbeitung dieser Beize durch Spritzen und anschließendem Vertreiben.

### >Untergrundvorbereitung

Untergrundvorbereitung	Das Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Untergrundschliff Körnung von-bis	120 - 240
Endbehandlung	Überlackierbar mit geeigneten Hesse CN, PUR, RSE Lacken oder Proterra Produkten im Spritz-, Roll-, Streich- oder Gießverfahren nach mindestens 2 h Trocknung. Überlackierbar mit geeigneten 1K oder 2K HYDRO Lacken oder HYDRO-UV Lacken im Spritz- oder Gießverfahren nach 6 h Trocknung.
Anmerkungen Schliff	Ein abgestufter Rohholzschliff wird empfohlen. Die Qualität des Schliffes ist maßgeblich für die Qualität des Endergebnisses.

### >Zeiten

Trocknung	1 h / 20 °C
-----------	-------------

### >Applikation

#### >Verarbeitungshinweise

Beize im Spritzverfahren oder mit einem Pinsel mit Überschuss auftragen. Den Überschuss erst quer, dann längs zur Faser gleichmäßig mit Gazebällen abnehmen. Beize vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Alle Beizen der gleichen Serie sind untereinander mischbar. Abtönbar mit Farbkonzentraten der Serie: CF 50xx, CP 76xx, CP 70xx . Bei Beizen, die gespritzt, aber nicht vertrieben werden, empfehlen wir kleine Düsendrößen. Beim Spritzen von Beizen, die anschließend vertrieben werden, empfehlen wir eher große Düsen..

#### >Technische Daten

Auslaufzeit	34 s /
Dichte Serie kg/l	0.912 - 0.944
Lieferform	flüssig
NfA Serie %	3.4 - 8.3
VOC FR	C
Lagertemperatur	5 - 30 °C
Lagerfähigkeit Wochen	52
Verarbeitungstemperatur	20 °C
Anzahl Schichten (max)	1
Menge pro Schicht (min)	50 g/m <sup>2</sup>
Menge pro Schicht (max)	80 g/m <sup>2</sup>

#### >Bestellhinweise

Bestellnummer	Farbton	Gebindegröße
NCL 15-7376	MAHAGONI DUNKEL	1 l, 5 l, 25 l
NCL 15-7377	MAHAGONI HELL	1 l, 5 l, 25 l

#### >Verdüner

Bestellnummer	Gebindegröße	Artikelbezeichnung
CV 326	5 l, 25 l	Verdüner für LM Beize

## Hesse Rustikalbeize NCL 15-(Farbton) zum Spritzen und Vertreiben

---

### >Verzögerer

Bestellnummer	Gebindegröße	Artikelbezeichnung
CV 555	5 l, 25 l	Verdünner für LM Beize

### >Gerätereiniger

Bestellnummer	Gebindegröße	Artikelbezeichnung
RV 1	5 l, 10 l, 25 l	Reinigungsverdünner

### >Besondere Hinweise

### >Allgemeine Hinweise

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter [www.hesse-lignal.de](http://www.hesse-lignal.de) oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.