



# HOLZWERKER



## VORSTREICHFARBE

Weissgrund



H-7000  
Weiß



1 ANSTRICH

### PRODUKTINFORMATION

HOLZWERKER Vorstreichfarbe ist ideal für den ersten Anstrich vor der Montage, z.B. direkt in der Werkstatt. Die Vorstreichfarbe wurde für eine professionelle und besonders schnelle Verarbeitung optimiert: Sie ist stark tropfgehemmt und extrem schnell trocknend. Für einen hochwertigen Langzeitschutz wird als Endanstrich HOLZWERKER Öl-Farbe Weiß empfohlen.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Holzfassaden, Dachsparren, Giebel, Balkone, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Carports und andere maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich.

### INHALTSSTOFFE

Dispersionsfarbe: modifizierte Acrylatdispersion, Titandioxid-Weißpigment, Füllstoffe und Wasser. Wirkstoff: Propiconazol. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.d): 130 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 130 g/l VOC.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1,25 - 1,35 g/cm<sup>3</sup>  
Viskosität: thixotrop  
Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos  
Flammpunkt: entfällt

### LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 5 - 35 °C aufbewahrt. Frostfrei transportieren und lagern.

### VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 18 %). Alte Anstriche entfernen. Bei Schleifarbeiten generell eine Schutzmaske tragen.

Wird im Außenbereich ein vorbeugender Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, vorher allseitig mit HOLZWERKER Öl-Imprägnierung streichen. Vor dem Weiteranstrich 12 - 24 Stunden trocknen lassen.

### VERARBEITUNG

HOLZWERKER Vorstreichfarbe ist streichfertig. Gut umrühren. Mit festem Kunstborstenpinsel oder Osmo Mikrofaserrolle - möglichst allseitig - dünn auf das saubere und trockene Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen.

### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

### TROCKENZEIT

Antrocknung: ca. 1/2 Stunde  
Schleif- und überstreichbar: 3 - 4 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

### HINWEISE

Als Endanstrich empfehlen wir HOLZWERKER Öl-Farbe H-2101 weiß.



# HOLZWERKER

## SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Enthält Benzisothiazol-3(2H)-on, Tetramethyldecindiol, Propiconazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

## GEBINDEGRÖSSEN

2,5 L, 5 L, 10 L



WASSER  
VERDÜNNBAR



Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 06/16