



# HOLZWERKER




## ÖL-LASUR FARBLLOS

Dauerhafter, farbloser Außenanstrich



H-701  
Farblos



1 ANSTRICH

### PRODUKTINFORMATION

HOLZWERKER Öl-Lasur Farblos ist ein matter Holzanzstrich auf Naturölbasis für außen. Bei der Verarbeitung zeichnet sie sich durch leichte und ansatzfreie Streichbarkeit aus. Sie trocknet beim Streichen nicht an und ist im Renovierungsfall ohne Abschleifen überstreichbar. Der hohe Festkörperanteil erlaubt einen dünnen Auftrag für eine hohe Reichweite.

Ein Liter reicht bei einem Anstrich für 20 m<sup>2</sup>. Thixotrop eingestellt, tropft und spritzt die Öl-Lasur nicht und eignet sich daher auch für die Verarbeitung über Kopf. Biozide Wirkstoffe schützen den Anstrich vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall (Filmschutz). Die offeneporige Öl-Lasur lässt das Holz atmen und vermindert Quellen und Schwinden. Die Öl-Lasur reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Als Alleinanstrich im geschützten Außenbereich: Dachuntersichten, Carports, Gartenmöbel und Gartenhäuser. Die HOLZWERKER Öl-Lasur Farblos bietet keinen UV-Schutz und ist deshalb als Alleinanstrich für stark der Sonne ausgesetzte sowie waagrechte Flächen nicht empfohlen.

Als Endanstrich auf pigmentierte HOLZWERKER Außenanstriche: Holzfassaden, Dachüberstände, Giebel, Balkone, Türen, Fenster und Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenhäuser, Carports und andere maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich.

Erzeugt einen natürlich matten Oberflächenschutz.

### INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Leinöl). Paraffine, Sikkative (Trockner), wasserabweisende Additive, entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Wirkstoff: Propiconazol. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.e): 400 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,95-1,1 g/cm<sup>3</sup>

Viskosität: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, sämig

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 61 °C nach DIN EN ISO 2719

### LAGERFÄHIGKEIT

Trocken und gut verschlossen 5 Jahre und länger. Frostunempfindlich.

### VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %). Alte offeneporige Holzanzstriche säubern. Alte Lackanstriche entfernen. Bei Schleifarbeiten generell eine Schutzmaske tragen. Wird im Außenbereich ein vorbeugender Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht (insbes. für Nadelhölzer), vorher allseitig mit HOLZWERKER Öl-Imprägnierung streichen. Tropische Hölzer und andere inhaltsstoffreiche Hölzer (Eiche, Robinie, Lärche etc.) erst abwittern lassen. Dadurch wird das Holz aufnahmefähig und der Öl-Anstrich haftet optimal.



# HOLZWERKER

## VERARBEITUNG

HOLZWERKER Öl-Lasur ist streichfertig. Gut umrühren.

Als Alleinanstrich: Mit festem Pinsel (Osmo Flächenstreicher) oder Osmo Mikrofaserrolle dünn auf das saubere und trockene Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen. Falls möglich, ersten Farbanstrich vor der Montage des Holzes allseitig aufbringen. Bei guter Belüftung trocknen lassen. Dann zweiten Anstrich – ebenfalls dünn – auftragen. Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich.

Als matter Endanstrich auf pigmentiertem Voranstrich: 1 x sehr dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (benzolfrei).

## TROCKENZEIT

Überstreichbar, wenn grifftrocken, nach ca. 4–6 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

## HINWEISE

Geriffelte oder (säge-)raue Hölzer nehmen aufgrund ihrer Oberflächenstruktur wesentlich mehr Material auf. Für Terrassendecks nicht geeignet. Nicht als Alleinanstrich für stark der Bewitterung ausgesetzte Flächen empfohlen. Die HOLZWERKER Öl-Lasur Farblos zeigt aufgrund des Ölgehaltes als matter Endanstrich auf weißen Untergründen eine leichte Eigengilbung. Deshalb empfehlen wir als Endanstrich für bereits weiß behandelte Flächen die HOLZWERKER Öl-Lasur H-900 Weiß.

Achtung



## SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Enthält Propiconazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

## ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

## GEBINDEGRÖSSEN

2,5 l, 5 l, 10 l



ÖL-BASIS



Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 06/16